

DONNÉES DE PRODUIT

7 07 92 00 **Mastics
de Jointement**

SONOLASTIC^{®/MD} PRIMER 733 ET PRIMER 766

Apprêts pour mastics Sonolastic^{®/MD}

Description

Primer 733 est un apprêt à base de solvant à séchage rapide pour apprêter les joints et les substrats avant l'application des mastics d'étanchéité Sonolastic^{®/MD} NP 1^{MC}, TX 1, NP 2^{MC}, Ultra, SL 1^{MC}, SL 2^{MC} et Sonolastic^{®/MD} série 150.

Primer 766 est un apprêt à base de solvant à faible teneur en COV et à haute teneur en solides pour apprêter les joints et les substrats avant l'application des mastics d'étanchéité Sonolastic^{®/MD} NP 1^{MC}, TX 1, NP 2^{MC} et Ultra.

Rendement

PRIMER 733 ET PRIMER 766
6,87 à 7,86 m²/l
137 mètres pour un joint de 13 mm de profondeur

Emballage

PRIMER 733 ET PRIMER 766
Boîtes de 236 ml
Boîtes de 473 ml

Couleur

PRIMER 733 :
Ambre pâle
PRIMER 766 :
Transparent (blanc eau)

Durée de Conservation

2 ans, lorsqu'entreposés correctement

Entreposage

Entreposez dans des contenants non ouverts dans un endroit sec et frais loin de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques

PRIMER 733

- À base de solvant
- Favorise l'adhérence
- Compatible avec tous les mastics d'étanchéité en polyuréthane Sonneborn^{®/MD}

PRIMER 766

- Haute teneur en solides, faible teneur en COV
- Encourage l'adhérence au verre
- Transparent

Avantages

- Sèche rapidement
- Améliore l'adhérence à de nombreux substrats nécessitant un apprêt
- Polyvalent et pratique
- Écologique et pratique
- Améliore la durabilité du liaisonnement entre le verre et le polyuréthane
- Ne tache pas

Usages Recommandés

APPLICATION

- Comme apprêt pour les mastics d'étanchéité Sonolastic^{®/MD}

EMPLACEMENT

- À l'intérieur ou à l'extérieur
- Au dessus du sol

SUBSTRAT

- Sur les joints et les substrats en béton et en maçonnerie
- Sur les substrats à joints métalliques, tels que l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier galvanisé, l'aluminium
- Sur les enduits de fluorocarbone à haute performance, tels que les enduits à base de Kynar 500, sur et l'aluminium (Primer 733 seulement)
- Sur le verre (Primer 766)

Application de Primer 733 et Primer 766

Préparation de la Surface

1. Les surfaces en maçonnerie doivent être en bon état, propres, sèches et exemptes de peinture, de graisse, d'huile, de saleté et de matière étrangère.
2. Les surfaces en béton doivent être entièrement mûries et exemptes de laitance, d'humidité ou d'huile de décoffrage.
3. Lorsque nécessaire, nettoyez la surface des joints en meulant, au jet de sable ou en abrasant mécaniquement ; éliminez la poussière, la saleté et les particule friable avant d'apprêter.
4. Les surfaces de joint à rebords métalliques doivent être nettoyées et exemptes de rouille, d'huile et de saleté.

Données Techniques

Composition

Primer 733 et Primer 766 sont des solutions de promoteur adhésion d'isocyanate dans des solvants organiques.

Propriétés Typiques

PRIMER 733

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Point d'éclair, ° C	18
Viscosité, poise	90
Matières solides en volume, %	35

PRIMER 766

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Point d'éclair, ° C	1,7 à 4
Viscosité, poise	90
Matières solides en volume, %	59

Les résultats des essais sont des moyennes obtenues dans des conditions de laboratoire. Des variations raisonnables sont à prévoir.

Application

PRIMER 733

1. Appliquez une couche mince et uniforme de Primer 733 avec un pinceau sur les surfaces propres du joint. Utilisez l'apprêt tel quel ; ne le diluez pas. Une trop grande quantité d'apprêt peut agir comme enduit antiadhésif.

2. Laissez l'apprêt sécher jusqu'à ce qu'il ne soit plus collant avant d'appliquer le mastic. Le temps de séchage variera selon la température et l'humidité.

3. Le mastic d'étanchéité doit être appliqué la même journée que l'apprêt.

PRIMER 766

1. Appliquez une couche mince et uniforme de Primer 766 avec un pinceau sur les surfaces propres du joint. Utilisez l'apprêt tel quel ; ne le diluez pas. Une trop grande quantité d'apprêt peut agir comme enduit antiadhésif.

2. Laissez l'apprêt sécher pendant au moins 30 minutes et jusqu'à 8 heures avant d'appliquer le mastic d'étanchéité. Le temps de séchage variera selon la température et l'humidité.

3. Le mastic d'étanchéité doit être appliqué la même journée que l'apprêt.

Nettoyage

PRIMER 733 ET PRIMER 766

Les pincesaux et les outils doivent être nettoyés avec de Reducer 990 avant que l'apprêt ne sèche. L'apprêt sec doit être enlevé par abrasion.

Temps de Séchage

PRIMER 733

15 minutes à 21 °C et humidité de 50 %.

PRIMER 766

30 minutes à 8 heures, selon la température et l'humidité, (60 minutes à 22 °C et humidité relative de 50 %). Primer 766 sera collant au toucher, mais ne restera pas sur le doigt lorsqu'il sera sec.

Pour obtenir de meilleurs résultats

- Les substrats, tels que le cuivre, l'acier inoxydable ou galvanisé, requièrent habituellement l'utilisation d'un apprêt; les apprêts Primer 733 ou 766 sont acceptables. Pour les enduits à base de Kynar 50, utilisez Primer 733 seulement. Un test d'adhérence est recommandé pour tous les autres substrats suspects.
- Faites attention de n'appliquer Primer 733 que sur les faces de joint ; Primer 733 devient plus foncé lorsqu'il est exposé aux rayons UV.
- Assurez-vous d'utiliser les versions les plus récentes du bulletin de produit et de la FS ; communiquez avec le service à la clientèle (1-800-433-9517) pour vérification.
- L'utilisateur est responsable de l'application adéquate. Les visites sur le terrain du personnel de BASF n'ont pour but que d'effectuer des recommandations techniques et ne sont pas destinées à superviser ou à offrir un contrôle de la qualité sur le site.

Santé et Sécurité

PRIMER 733

Danger

Primer 733 contient du xylène, de l'acétate de méthyléther de propylène glycol, un mélange de toluène diisocyanate, du toluène et de l'éthylbenzène.

Risques

Vapeur et liquide combustibles. Irritant cutané, oculaire et respiratoire. Peut être absorbé par la peau. Une exposition répétée ou prolongée peut augmenter le risque d'absorption. Sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Contient des matériaux qui peuvent causer le cancer. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau d'exposition. L'ingestion peut causer une irritation. Des rapports associent la surexposition professionnelle répétée ou prolongée à des solvants à des lésions permanentes du cerveau, du système nerveux, au foie et aux reins. Une surexposition pendant la grossesse peut causer des dommages au fœtus. TOUTE INHALATION DÉLIBÉRÉE DU CONTENU PEUT ÊTRE NOCIVE OU FATALE.

Précautions

LISEZ LA FS ET LE GUIDE DE DONNÉES TECHNIQUES AVANT L'UTILISATION. N'UTILISEZ PAS AVANT QUE TOUS LES TIERS AIENT ÉTÉ AVISÉS DES RISQUES ASSOCIÉS AU PRODUIT. GARDEZ LOIN DE LA CHALEUR, DES FLAMMES ET DE TOUTE SOURCE D'INFLAMMATION. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. NE coupez PAS ou NE soudez PAS sur ou près d'un contenant vide. Le contenant vide peut contenir des vapeurs explosives ou des résidus dangereux. Gardez le contenant fermé. Toutes les étiquettes de mise en garde doivent être respectées jusqu'à ce que le contenant soit nettoyé ou reconditionné commercialement. Utilisez seulement dans un endroit bien aéré. ÉVITEZ le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Lavez-vous à fond après la manipulation. NE respirez PAS les vapeurs. Portez des vêtements qui couvrent la peau. Portez des gants imperméables, des lunettes de sécurité et, si la valeur limite tolérable est dépassée, ou en cas d'utilisation dans un endroit mal aéré, utilisez un appareil respiratoire approuvé par la NIOSH/MSHA. UTILISATION NON RECOMMANDÉE DANS LES ENDROITS OÙ LES VAPEURS PEUVENT S'ACCUMULER OU DEVENIR EMPRISONNÉES.

Premiers soins

En cas de contact avec les yeux, rincez à fond à l'eau pendant au moins 15 minutes. CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT. En cas de contact cutané, lavez les régions affectées avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, CONSULTEZ UN MÉDECIN. Enlevez et lavez les vêtements contaminés. En cas de malaise à la suite d'inhalation, déplacez la victime à l'air frais. Si le malaise persiste ou en cas de difficulté respiratoire ou d'ingestion, CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

Reportez-vous à la fiche signalétique (FS) pour obtenir de plus amples renseignements.

Proposition 65

Ce produit contient des matériaux reconnus par l'état de la Californie comme pouvant causer des anomalies congénitales ou d'autres problèmes pour la reproduction.

Avertissement : Fabriqué avec de une substance qui est nocive à la santé du public et à l'environnement en détruisant la couche d'ozone dans la haute atmosphère.

Composé organique volatil

584 g/l, moins l'eau et les solvants exclus.

PRIMER 766

Avertissement

Primer 766 contient du xylène, de l'éthylbenzène, du méthyléthylcétone et du polyisocyanate.

Risques

Vapeur et liquide combustibles. Peut causer une irritation oculaire, cutanée et respiratoire. Sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Une surexposition peut causer des blessures aux yeux et des dommages au cerveau, au système nerveux, au foie et aux reins. TOUTE INHALATION DÉLIBÉRÉE DU CONTENU PEUT ÊTRE NOCIVE OU FATALE.

Précautions

LISEZ LA FS ET LE GUIDE DE DONNÉES TECHNIQUES AVANT L'UTILISATION. N'UTILISEZ PAS AVANT QUE TOUS LES TIERS AIENT ÉTÉ AVISÉS DES RISQUES ASSOCIÉS AU PRODUIT. GARDEZ LOIN DE LA CHALEUR, DES FLAMMES ET DE TOUTE SOURCE D'INFLAMMATION. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Gardez le contenant fermé. Utilisez seulement dans un endroit bien aéré. Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Évitez d'inhaler les vapeurs. Portez des gants imperméables, des lunettes de protection et, si la valeur limite tolérable est dépassée, ou en cas d'utilisation dans un endroit mal aéré, utilisez un appareil respiratoire approuvé par la NIOSH/MSHA conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

Premiers soins

En cas de contact avec les yeux, rincez à fond à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact cutané, lavez les régions affectées avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, CONSULTEZ UN MÉDECIN. En cas de malaise à la suite d'inhalation, déplacez la victime à l'air frais. Si le malaise persiste ou en cas de difficulté respiratoire ou d'ingestion, CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

Reportez-vous à la fiche signalétique (FS) pour obtenir de plus amples renseignements.

Proposition 65

Ce produit contient des matériaux reconnus par l'état de la Californie comme pouvant causer des anomalies congénitales ou d'autres problèmes pour la reproduction.

Composé organique volatil

339 g/l, moins l'eau et les solvants exclus.

Pour les urgences médicales seulement, appelez ChemTrec (1-800-424-9300).

**BASF Construction Chemicals, LLC –
Building Systems**

889 Valley Park Drive
Shakopee, MN, 55379

www.BuildingSystems.BASF.com

Service à la clientèle: 800-433-9517
Services techniques: 800-243-6739



AVIS DE GARANTIE LIMITÉE Tous les efforts raisonnables sont faits pour mettre en application les normes précises de BASF, aussi bien dans la fabrication de nos produits que dans les renseignements que nous fournissons concernant ces produits et leur utilisation. Nous garantissons que nos produits sont de bonne qualité et nous nous engageons à les remplacer ou, à notre choix, à rembourser leur prix d'achat s'ils s'avèrent défectueux. Le niveau de satisfaction des résultats dépend non seulement de la qualité des produits, mais aussi d'un bon nombre de facteurs indépendants de notre volonté. Par conséquent, sauf pour le remplacement ou le remboursement, **BASF N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS DES GARANTIES D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE QUALITÉ MARCHANDE CONCERNANT SES PRODUITS** et BASF n'assume aucune autre responsabilité à cet égard. Toute réclamation pour produit défectueux doit être reçue par écrit dans une période d'un (1) an à compter de la date d'expédition. Aucune réclamation ne sera considérée sans cet avis écrit ou après la période précitée. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'adaptation des produits à l'usage prévu et ce dernier accepte tous les risques et les responsabilités qui s'y rattachent. Tout changement autorisé des recommandations imprimées relatives à l'utilisation de nos produits doit porter la signature du directeur du service technique de BASF.

Ces renseignements et tous les autres conseils techniques sont fondés sur l'expérience et les connaissances actuelles de BASF. Cependant, BASF n'assume aucune responsabilité quant à l'offre de tels renseignements ou conseils, y compris dans la mesure à laquelle ces renseignements ou conseils peuvent être reliés aux droits de propriété intellectuelle de tiers, particulièrement les droits de brevet. Plus spécifiquement, BASF nie toutes les GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE VALEUR MARCHANDE. BASF NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES (Y COMPRIS LA Perte DE PROFITS) DE TOUTES SORTES. BASF se réserve le droit d'apporter des changements selon le progrès technologique et les développements ultérieurs. Le client reconnaît sa responsabilité et son obligation d'inspecter et de tester soigneusement tous les matériaux reçus. Le rendement du(des) produit(s) décrit ci-dessus doit être vérifié en procédant à des essais effectués seulement par des experts qualifiés. Le client est entièrement responsable d'effectuer et d'organiser ces essais. Toute référence à des noms commerciaux utilisés par d'autres entreprises ne représente ni une recommandation ni un endossement d'un produit et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

**Pour usage professionnel seulement.
Non destiné à la vente ou à l'utilisation par le public.**

Formulaire n° 1026679 10/08
Imprimé sur du papier recyclé, y compris 10 % de fibres recyclées après consommation.